

2. Support technique pour médiateur HP

Pour les couches de fond sur aluminium, nous recommandons d'ajouter médiateur HP à la résine Plastifloor® 332 pour recevoir des propriétés de tension d'adhésion optimisée.
Tension d'adhésion: > 1,4 N/mm² au sous-sol en aluminium

Composition:

0,2 % de médiateur HP sont ajoutés à la résine Plastifloor® 332 et bien mélangés. En même temps, on doit faire attention de ne jamais dépasser la quantité de médiateur HP de 0,2 %. Autrement la résine ne peut pas durcir complètement.

Composition exemplaire pour 1 kg

998 g Plastifloor® résine 332
2 g médiateur HP

Nos indications sur nos produits et appareils ainsi que sur nos installations et procédures sont fondées sur un vaste travail de développement et d'expérience technique d'application. Nous procurons ces résultats, ne prenons en charge aucune responsabilité allant au-delà du traité individuel respectif, en mot et écriture après la meilleure connaissance, en nous réservant les modifications techniques au cours du développement de production. Cela ne délie pas l'utilisateur d'examiner l'application de nos produits et procédures indépendamment pour son propre usage. Cela est valable aussi quant à la préservation des droits de protection de tiers ainsi que pour les applications et les procédures qui ne sont pas données par nous explicitement en écrit.

04.02.2013
