

2. Technischer Hinweis für Haftvermittler HP

Wir empfehlen bei Grundierung auf Aluminium das Plastifloor® Harz 332 mit Zusatz Haftvermittler HP für optimierte Haftzugseigenschaften.
Haftzugswert: > 1,4 N/mm² auf Aluminium Untergrund

Rezeptur:

Es werden 0,2 % Haftvermittler HP dem Plastifloor® Harz 332 zugegeben und gut Aufgerührt. Hierbei ist zu beachten, dass 0,2 % Haftvermittler HP keinesfalls überschritten werden sollten, da das Harz sonst nicht vollständig aushärten kann.

Beispielansatz für 1 kg

998 g Plastifloor® Harz 332
2 g Haftvermittler HP

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinaus gehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind.

04.02.2013
