

5. Support technique pour la pigmentation des finitions Plastifloor®

Généralement les finitions Plastifloor® doivent être pigmentées avec 10% du pigment.

Composition standard:

22,5 kg finition Plastifloor® 522N ou 526N
2,5 kg pigment

Bien remuer la mixture et complètement diluer le pigment dans la résine. Avec un temps de malaxage insuffisant, il y a un risque qu'ils restent des parts de pigment non-diluées qui pourraient causer des différences de couleur ainsi que des grumeaux dans le sol installé.

Vous recevez la quantité correcte de pigmente – correspondant à la quantité de finition Plastifloor® commandée.

Laboratoire: Alexandra Müller

Nos indications sur nos produits et appareils ainsi que sur nos installations et procédures sont fondées sur un vaste travail de développement et d'expérience technique d'application. Nous procurons ces résultats, ne prenons en charge aucune responsabilité allant au-delà du traité individuel respectif, en mot et écriture après la meilleure connaissance, en nous réservant les modifications techniques au cours du développement de production. Cela ne délie pas l'utilisateur d'examiner l'application de nos produits et procédures indépendamment pour son propre usage. Cela est valable aussi quant à la préservation des droits de protection de tiers ainsi que pour les applications et les procédures qui ne sont pas données par nous explicitement en écrit.

09.01.2014
